

检测报告

防伪查询网址: www.qits.com.cn

防伪码: 8245221416

报告编号: DC26052841ZN0

第 1 页 共 12 页



防伪扫码查询

客户信息 (委托人确认)	-委托单位 : 上海林蕾实业有限公司		
	-委托单位地址 : ---		
样品信息 (委托人确认)	-样品名称 : 冬季校服		
	-数量 : [A、B]各 2 件		
	-款号 : SJ-707(冲锋衣)		
	-样品状态 : 未见明显异常		
样品描述	- [A]机织外套、[B]针织内胆		
检验类型	委托检测	受理日期	2026-09-10
检测日期	2026-09-10 至 2026-09-18	签发日期	2026-09-18
判定依据	- GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 B 类		
	- GB/T 31888-2015 《中小学生校服》		
样品呈现	A  B 		



批准 樊健

制单 唐璐娜

检测报告

防伪查询网址: www.qits.com.cn
防伪码: 8245221416

报告编号: DC26052841ZN0

第 2 页 共 12 页



防伪扫码查询

检测项目	技术要求	检测结果	判定
✓ [A]机织外套			
附件锐利性(GB/T 31702-2015)			
附件锐利性	不应存在可触及的锐利边缘和锐利尖端	不存在可接触的锐利边缘和锐利尖端	符合
残留金属针(GB 31701-2015)			
残留金属针	纺织产品的包装中不应使用金属针等锐利物; 纺织产品上不允许残留金属针等锐利物	纺织产品中未检出, 包装不存在	符合
绳带安全(GB 31701-2015)			
绳带安全	7 岁及以上儿童服装的绳带要求应符合以下要求: 1.头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端, 其他绳带不应有长度超过 75mm 的自由端。头部和颈部: 当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈, 当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过 150mm; 除肩带和颈带外, 其他绳带不应使用弹性绳带; 2.---; 3.固着在腰部的绳带, 从固着点伸出的长度不应超过 360mm; 4.短袖袖子平摊至最大尺寸时, 袖口处绳带的伸出长度不应超过 140mm; 5.除腰带外, 背部不应有绳带伸出或系着; 6.长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内; 7.长至臀围线以下的服装, 底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装, 底边处的绳带应该完全置于服装内; 8.除了第 1 项~第 7 项以外, 服装平摊至最大尺寸时, 伸出的绳带长度不应超过 140mm; 9.绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物; 10.两端固定且突出的绳圈的周长不应超过 75mm; 平贴在服装上的绳圈(例如, 串带)其两固定端的长度不应超 75mm。	符合标准要求	符合
✓ [B]针织内胆			
附件锐利性(GB/T 31702-2015)			
附件锐利性	不应存在可触及的锐利边缘和锐利尖端	不存在可接触的锐利边缘和锐利尖端	符合



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3152

QIT 恒祥检测
Quality Inspection & Testing Services

检测报告

防伪查询网址: www.qits.com.cn

防伪码: 8245221416

报告编号: DC26052841ZN0

第 3 页 共 12 页



防伪扫码查询

检测项目	技术要求	检测结果	判定
残留金属针(GB 31701-2015)			
残留金属针	纺织产品的包装中不应使用金属针等锐利物; 纺织产品上不允许残留金属针等锐利物	纺织产品中未检出, 包装不存在	符合
绳带安全(GB 31701-2015)			
绳带安全	7 岁及以上儿童服装的绳带要求应符合以下要求: 1.头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端, 其他绳带不应有长度超过 75mm 的自由端。头部和颈部: 当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈, 当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过 150mm; 除肩带和颈带外, 其他绳带不应使用弹性绳带; 2.---; 3.固着在腰部的绳带, 从固着点伸出的长度不应超过 360mm; 4.短袖袖子平摊至最大尺寸时, 袖口处绳带的伸出长度不应超过 140mm; 5.除腰带外, 背部不应有绳带伸出或系着; 6.长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内; 7.长至臀围线以下的服装, 底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装, 底边处的绳带应该完全置于服装内; 8.除了第 1 项~第 7 项以外, 服装平摊至最大尺寸时, 伸出的绳带长度不应超过 140mm; 9.绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物; 10.两端固定且突出的绳圈的周长不应超过 75mm; 平贴在服装上的绳圈(例如, 串带)其两固定端的长度不应超 75mm。	绳带不存在	符合

浙江恒祥检测技术服务有限公司 ZheJiang QIT Testing Technology Services Co.,Ltd

地址: 浙江省绍兴市柯桥区西环路 586 号科创大厦 1 幢第 10、13 层 Address:10/13 KeChuangBuild 1,No 586Xihuan Road,Keqiao,Shaoxing,Zhejiang
Tel: +086-575-81169669 Http://www.qits.com.cn



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3152



检测报告

防伪查询网址: www.qits.com.cn

防伪码: 8245221416

报告编号: DC26052841ZN0

第 4 页 共 12 页



防伪扫码查询

检测项目			单位	技术要求	检测结果	判定	检测方法(参数说明)
✓ [A]机织外套							
		卡其面料	---	---	100% 聚酯纤维 (非纤维物质除外)	---	FZ/T 01057.2-2007, FZ/T 01057.3-2007, FZ/T 01057.4-2007
		藏青色面料	---	---	100% 聚酯纤维 (非纤维物质除外)	---	FZ/T 01057.2-2007, FZ/T 01057.3-2007, FZ/T 01057.4-2007
		大身里料 1（机织）	---	---	100% 聚酯纤维	---	FZ/T 01057.2-2007, FZ/T 01057.3-2007, FZ/T 01057.4-2007
		大身里料 2（网眼）	---	---	100% 聚酯纤维	---	FZ/T 01057.2-2007, FZ/T 01057.3-2007, FZ/T 01057.4-2007
		帽子里料	---	---	58.5% 聚酯纤维 41.5% 棉	---	FZ/T 01057.2-2007, FZ/T 01057.3-2007, FZ/T 01057.4-2007, GB/T 2910.11-2024
接缝处纱线滑移(水洗后)		袖缝	mm	≤6	2	符合	GB/T 31888-2015 5.21； 负荷 60N； 洗涤程序 GB/T 8629-2001 No.5A， 1 次水洗， 悬挂晾干
接缝强力(水洗后)	面料	后袖窿缝	N	≥140	420	符合	GB/T 31888-2015 5.20； 洗涤程序 5A， 1 次水洗， 悬挂晾干
	里料	后袖窿缝	N	≥80	210		
[A]机织外套[卡其面料]							
耐水色牢度		变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
		沾色	级	≥3-4	醋纤 4-5 棉 4-5 锦纶 4-5 聚酯 4-5 腈纶 4-5 羊毛 4-5		

浙江恒祥检测技术服务有限公司 ZheJiang QIT Testing Technology Services Co.,Ltd

地址: 浙江省绍兴市柯桥区西环路 586 号科创大厦 1 幢第 10、13 层 Address:10/13 KeChuangBuild 1,No 586Xihuan Road,Keqiao,Shaoxing,Zhejiang
Tel: +086-575-81169669 Http://www.qits.com.cn

检测报告

防伪查询网址: www.qits.com.cn
防伪码: 8245221416

报告编号: DC26052841ZN0

第 5 页 共 12 页



防伪扫码查询

检测项目			单位	技术要求	检测结果	判定	检测方法(参数说明)
耐汗渍色牢度	酸性	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
		沾色	级	≥3-4	醋纤 4-5 棉 4-5 锦纶 4-5 聚酯 4-5 腈纶 4-5 羊毛 4-5		
	碱性	变色	级	≥3-4	4-5		
		沾色	级	≥3-4	醋纤 4-5 棉 4-5 锦纶 4-5 聚酯 4-5 腈纶 4-5 羊毛 4-5		
耐摩擦色牢度		干摩	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
		湿摩	级	≥3	4-5		
耐皂洗色牢度		变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008 A(1)
		沾色	级	≥3-4	醋纤 4-5 棉 4-5 锦纶 4-5 聚酯 4-5 腈纶 4-5 羊毛 4-5		
耐光色牢度		变色	级	≥4	4	符合	GB/T 8427-2008 方法 3, 参考 4 级蓝色羊毛标样
耐光、汗复合色牢度		酸性	级	---	4	---	GB/T 14576-2009 4 级蓝色羊毛晒到变色灰色样卡 4-5 级
		碱性	级	---	4		
起球			级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 4802.1-2008 方法 E



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3152



检测报告

防伪查询网址: www.qits.com.cn

防伪码: 8245221416

报告编号: DC26052841ZN0

第 6 页 共 12 页



防伪扫码查询

检测项目			单位	技术要求	检测结果	判定	检测方法(参数说明)
断裂强力	经向	N	≥200	1600	符合	GB/T 3923.1-2013 拉伸速率 100mm/min, 初始隔 距 200mm	
	纬向	N	≥200	1200			
燃烧性能			---	---	单位面积质量> 90g/m², 免测	---	GB/T 14644-2014
甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	符合	GB/T 2912.1-2009 检出限: 20mg/kg
pH 值			---	4.0~8.5	6.6	符合	GB/T 7573-2009 KCL 萃取液
异味			---	无异味	无异味	符合	GB 18401-2010 6.7
可分解致癌芳香胺染料			mg/kg	≤20	未检出	符合	GB/T 17592-2024, GB/T 23344-2009 GC-MS 法
[A]机织外套[藏青色面料]							
耐汗渍色牢度	酸性	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
		沾色	级	≥3-4	醋纤 4-5 棉 4-5 锦纶 4-5 聚酯 4-5 腈纶 4-5 羊毛 4-5		
	碱性	变色	级	≥3-4	4-5		
		沾色	级	≥3-4	醋纤 4-5 棉 4-5 锦纶 4-5 聚酯 4-5 腈纶 4-5 羊毛 4-5		
耐摩擦色牢度		干摩	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
		湿摩	级	≥3	4-5		

浙江恒祥检测技术服务有限公司 ZheJiang QIT Testing Technology Services Co.,Ltd

地址: 浙江省绍兴市柯桥区西环路 586 号科创大厦 1 幢第 10、13 层 Address:10/13 KeChuangBuild 1,No 586Xihuan Road,Keqiao,Shaoxing,Zhejiang
Tel: +086-575-81169669 Http://www.qits.com.cn

检测报告

防伪查询网址: www.qits.com.cn
防伪码: 8245221416

报告编号: DC26052841ZN0

第 7 页 共 12 页



防伪扫码查询

检测项目		单位	技术要求	检测结果	判定	检测方法(参数说明)
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	醋纤 4-5 棉 4-5 锦纶 4-5 聚酯 4-5 腈纶 4-5 羊毛 4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008 A(1)
	沾色	级	≥3-4	醋纤 4-5 棉 4-5 锦纶 4-5 聚酯 4-5 腈纶 4-5 羊毛 4-5		
耐光色牢度	变色	级	≥4	4	符合	GB/T 8427-2008 方法 3, 参考 4 级蓝色羊毛标样
耐光、汗复合色牢度	酸性	级	---	4	---	GB/T 14576-2009 4 级蓝色羊毛晒到变色灰色样卡 4-5 级
	碱性	级	---	4		
起球		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 4802.1-2008 方法 E
断裂强力	经向	N	≥200	960	符合	GB/T 3923.1-2013 拉伸速率 100mm/min, 初始隔距 200mm
	纬向	N	≥200	670		
燃烧性能		---	---	单位面积质量 > 90g/m ² , 免测	---	GB/T 14644-2014
甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合	GB/T 2912.1-2009 检出限: 20mg/kg
pH 值		---	4.0~8.5	6.6	符合	GB/T 7573-2009 KCL 萃取液
异味		---	无异味	无异味	符合	GB 18401-2010 6.7



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3152



检测报告

防伪查询网址: www.qits.com.cn

防伪码: 8245221416

报告编号: DC26052841ZN0

第 8 页 共 12 页



防伪扫码查询

检测项目			单位	技术要求	检测结果	判定	检测方法(参数说明)
可分解致癌芳香胺染料			mg/kg	≤20	未检出	符合	GB/T 17592-2024, GB/T 23344-2009 GC-MS 法
✓ [B]针织内胆							
纤维含量		藏青色面料	---	---	100% 聚酯纤维	---	FZ/T 01057.2-2007, FZ/T 01057.3-2007, FZ/T 01057.4-2007
		浅卡其色面料	---	---	100% 聚酯纤维		FZ/T 01057.2-2007, FZ/T 01057.3-2007, FZ/T 01057.4-2007
接缝强力(水洗后)	面料	后袖窿缝	N	≥140	350	符合	GB/T 31888-2015 5.20; 洗涤程序 5A, 1 次水洗, 悬挂晾干
[B]针织内胆[浅卡其面料]							
耐汗渍色牢度	酸性	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
		沾色	级	≥3-4	醋纤 4-5 棉 4-5 锦纶 4-5 聚酯 4-5 腈纶 4-5 羊毛 4-5		
	碱性	变色	级	≥3-4	4-5		
		沾色	级	≥3-4	醋纤 4-5 棉 4-5 锦纶 4-5 聚酯 4-5 腈纶 4-5 羊毛 4-5		
耐摩擦色牢度		干摩	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
		湿摩	级	≥3	4-5		

检测报告

防伪查询网址: www.qits.com.cn
防伪码: 8245221416

报告编号: DC26052841ZN0

第 9 页 共 12 页



防伪扫码查询

检测项目		单位	技术要求	检测结果	判定	检测方法(参数说明)
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	醋纤 4-5 棉 4-5 锦纶 4-5 聚酯 4-5 腈纶 4-5 羊毛 4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008 A(1)
	沾色	级	≥3-4	醋纤 4-5 棉 4-5 锦纶 4-5 聚酯 4-5 腈纶 4-5 羊毛 4-5		
耐光色牢度	变色	级	≥4	4	符合	GB/T 8427-2008 方法 3, 参考 4 级蓝色羊毛标样
耐光、汗复合色牢度	酸性	级	---	4	---	GB/T 14576-2009 4 级蓝色羊毛晒到变色灰色样卡 4-5 级
	碱性	级	---	4		
起球		级	≥3-4	3-4	符合	GB/T 4802.1-2008 方法 E
顶破强力		N	≥250	630	符合	GB/T 19976-2005 钢球直径 38mm
燃烧性能		---	---	单位面积质量> 90g/m ² , 免测	---	GB/T 14644-2014
甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合	GB/T 2912.1-2009 检出限: 20mg/kg
pH 值		---	4.0~8.5	6.6	符合	GB/T 7573-2009 KCL 萃取液
异味		---	无异味	无异味	符合	GB 18401-2010 6.7
可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	≤20	未检出	符合	GB/T 17592-2024, GB/T 23344-2009 GC-MS 法

检测报告

防伪查询网址: www.qits.com.cn
防伪码: 8245221416

报告编号: DC26052841ZN0

第 10 页 共 12 页



防伪扫码查询

检测项目		单位	技术要求	检测结果	判定	检测方法(参数说明)
[B]针织内胆[藏青色面料]						
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	醋纤 4-5 棉 4-5 锦纶 4-5 聚酯 4-5 腈纶 4-5 羊毛 4-5		
耐汗渍色牢度	酸性	变色	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
		沾色	≥3-4	醋纤 4-5 棉 4-5 锦纶 4-5 聚酯 4-5 腈纶 4-5 羊毛 4-5		
	碱性	变色	≥3-4	4-5		
		沾色	≥3-4	醋纤 4-5 棉 4-5 锦纶 4-5 聚酯 4-5 腈纶 4-5 羊毛 4-5		
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥3	4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008 A(1)
	沾色	级	≥3-4	醋纤 4-5 棉 4-5 锦纶 4-5 聚酯 4-5 腈纶 4-5 羊毛 4-5		
耐光色牢度	变色	级	≥4	4	符合	GB/T 8427-2008 方法 3, 参考 4 级蓝色羊毛标样



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3152



检测报告

防伪查询网址: www.qits.com.cn

防伪码: 8245221416

报告编号: DC26052841ZN0

第 11 页 共 12 页



防伪扫码查询

检测项目		单位	技术要求	检测结果	判定	检测方法(参数说明)
耐光、汗复合色牢度	酸性	级	---	4	---	GB/T 14576-2009 4级蓝色羊毛晒到变色灰色样卡 4-5 级
	碱性	级	---	4		
起球		级	≥3-4	3-4	符合	GB/T 4802.1-2008 方法 E
顶破强力		N	≥250	707	符合	GB/T 19976-2005 钢球直径 38mm
燃烧性能		---	---	单位面积质量>90g/m ² , 免测	---	GB/T 14644-2014
甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合	GB/T 2912.1-2009 检出限: 20mg/kg
pH 值		---	4.0~8.5	6.6	符合	GB/T 7573-2009 KCL 萃取液
异味		---	无异味	无异味	符合	GB 18401-2010 6.7
可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	≤20	未检出	符合	GB/T 17592-2024, GB/T 23344-2009 GC-MS 法

备注 接缝强力仅针对客户送检的单个成品, 结果仅对被测样品有效。
接缝处纱线滑移仅针对客户送检的单个成品, 结果仅对被测样品有效。
可分解芳香胺染料致癌芳香胺具体物质及检出限见附页。
GB/T 8427-2008 标准已作废, 仅限能力项目库范围内产品标准引用本标准及监督抽检时使用。
“未检出”表示小于方法检出限。
GB/T 31888-2015 标准规定, 耐光、汗复合色牢度仅考核夏装。
GB 31701-2015 标准规定, 燃烧性能仅考核产品的外层面料; 羊毛、腈纶、改性腈纶、锦纶、丙纶和聚酯纤维的纯纺织物, 以及由这些纤维混纺的织物不考核; 单位面积质量大于 90g/m²的织物不考核。

===== 检测报告结束 =====

声明:

客户信息、样品信息由委托人提供并确认。
检测结果仅对所检样品负责。
检测报告不得部分复制。
报告复印件未加盖“检验专用章”无效。
报告涂改无效。
本报告具有防伪二维码, 可通过其查询报告的真实性和符合性判定。
除非委托人要求, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
若对结果有异议, 请在收到结果之日起十五日内向本公司提出。

浙江恒祥检测技术服务有限公司 ZheJiang QIT Testing Technology Services Co.,Ltd

地址: 浙江省绍兴市柯桥区西环路 586 号科创大厦 1 幢第 10、13 层 Address:10/13 KeChuangBuild 1,No 586Xihuan Road,Keqiao,Shaoxing,Zhejiang
Tel: +086-575-81169669 Http://www.qits.com.cn



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3152

QIT 恒祥检测
Quality Inspection & Testing Services

检测报告

防伪查询网址: www.qits.com.cn

防伪码: 8245221416

报告编号: DC26052841ZN0

第 12 页 共 12 页



防伪扫码查询

附页:

可分解芳香胺染料

编号	名称	CAS 号	检出限
1	4-氨基联苯	92-67-1	5mg/kg
2	联苯胺	92-87-5	5mg/kg
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	5mg/kg
4	2-萘胺	91-59-8	5mg/kg
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	5mg/kg
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	5mg/kg
7	对氯苯胺	106-47-8	5mg/kg
8	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	5mg/kg
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	5mg/kg
10	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	5mg/kg
11	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	5mg/kg
12	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	5mg/kg
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	5mg/kg
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	5mg/kg
15	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	5mg/kg
16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	5mg/kg
17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	5mg/kg
18	邻甲苯胺	95-53-4	5mg/kg
19	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	5mg/kg
20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	5mg/kg
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	5mg/kg
22	4-氨基偶氮苯	60-09-03	5mg/kg
23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	5mg/kg
24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	5mg/kg

浙江恒祥检测技术服务有限公司 ZheJiang QIT Testing Technology Services Co.,Ltd

地址: 浙江省绍兴市柯桥区西环路 586 号科创大厦 1 幢第 10、13 层 Address:10/13 KeChuangBuild 1,No 586Xihuan Road,Keqiao,Shaoxing,Zhejiang
Tel: +086-575-81169669 [Http://www.qits.com.cn](http://www.qits.com.cn)