

# 检测报告

防伪查询网址: www.qits.com.cn  
防伪码: 4160290684

报告编号: DC26052833ZN0

第 1 页 共 6 页



防伪扫码查询

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 客户信息<br>(委托人确认) | -委托单位 : 上海林蓄实业有限公司<br>-委托单位地址 : ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |            |
| 样品信息<br>(委托人确认) | -样品名称 : 夏季校服<br>-数量 : [A、B]2 件<br>-款号 : [A]SJ-701(夏短裤)、[B]SJ-702(夏短裙)<br>-样品状态 : 未见明显异常<br>-标称成分 : [A]面料:67%棉 28%聚酯纤维 5%氨纶、<br>[B]面料:67%棉 28%聚酯纤维 5%纶里料:100%棉                                                                                                                                                                                   |      |            |
| 样品描述            | - [A]针织裤子、[B]针织裙子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |            |
| 检验类型            | 委托检测                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 受理日期 | 2026-09-10 |
| 检测日期            | 2026-09-10 至 2026-09-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 签发日期 | 2026-09-12 |
| 判定依据            | - GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 B 类<br>- GB/T 31888-2015 《中小学生校服》                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |            |
| 样品呈现            | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>A</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>B</p>  </div> </div> |      |            |



批准 樊健

制单 谢燕娜

# 检测报告

防伪查询网址: www.qits.com.cn  
防伪码: 4160290684

报告编号: DC26052833ZN0

第 2 页 共 6 页



防伪扫码查询

| 检测项目                   | 技术要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 检测结果             | 判定 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| ✓ [A]针织裤子              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |    |
| 附件锐利性(GB/T 31702-2015) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |    |
| 附件锐利性                  | 不应存在可触及的锐利边缘和锐利尖端                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 不存在可接触的锐利边缘和锐利尖端 | 符合 |
| 残留金属针(GB 31701-2015)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |    |
| 残留金属针                  | 纺织产品的包装中不应使用金属针等锐利物;<br>纺织产品上不允许残留金属针等锐利物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 纺织产品中未检出, 包装不存在  | 符合 |
| 绳带安全(GB 31701-2015)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |    |
| 绳带安全                   | 7 岁及以上儿童服装的绳带要求应符合以下要求: 1.头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端, 其他绳带不应有长度超过 75mm 的自由端。头部和颈部: 当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈, 当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过 150mm; 除肩带和颈带外, 其他绳带不应使用弹性绳带; 2.---; 3.固着在腰部的绳带, 从固着点伸出的长度不应超过 360mm; 4.短袖袖子平摊至最大尺寸时, 袖口处绳带的伸出长度不应超过 140mm; 5.除腰带外, 背部不应有绳带伸出或系着; 6.长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内; 7.长至臀围线以下的服装, 底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装, 底边处的绳带应该完全置于服装内; 8.除了第 1 项~第 7 项以外, 服装平摊至最大尺寸时, 伸出的绳带长度不应超过 140mm; 9.绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物; 10.两端固定且突出的绳圈的周长不应超过 75mm; 平贴在服装上的绳圈(例如, 串带)其两固定端的长度不应超 75mm。 | 符合标准要求           | 符合 |

# 检测报告

防伪查询网址: www.qits.com.cn  
防伪码: 4160290684

报告编号: DC26052833ZN0

第 3 页 共 6 页



防伪扫码查询

| 检测项目           |    | 单位   | 技术要求 | 检测结果                       | 判定                                                      | 检测方法(参数说明) |                                                                                    |
|----------------|----|------|------|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ [A]针织裤子      |    |      |      |                            |                                                         |            |                                                                                    |
| 接缝强力(水洗后)      |    | 裤后裆缝 | N    | ≥140                       | 440                                                     | 符合         | GB/T 31888-2015<br>5.20; 洗涤程序 5A,<br>1 次水洗, 悬挂晾干                                   |
| ✓ [A]针织裤子[主面料] |    |      |      |                            |                                                         |            |                                                                                    |
| 纤维含量           |    |      | ---  | 67% 棉<br>28% 聚酯纤维<br>5% 氨纶 | 68.4% 棉<br>26.7% 聚酯纤维<br>4.9% 氨纶                        | 符合         | FZ/T 01057.2-2007,<br>FZ/T 01057.3-2007,<br>FZ/T 01057.4-2007,<br>GB/T 2910.2-2009 |
| 耐水色牢度          |    | 变色   | 级    | ≥3-4                       | 4-5                                                     | 符合         | GB/T 5713-2013                                                                     |
|                |    | 沾色   | 级    | ≥3-4                       | 醋纤 4-5<br>棉 4-5<br>锦纶 4-5<br>聚酯 4-5<br>腈纶 4-5<br>羊毛 4-5 |            |                                                                                    |
| 耐汗渍色牢度         | 酸性 | 变色   | 级    | ≥3-4                       | 4-5                                                     | 符合         | GB/T 3922-2013                                                                     |
|                |    | 沾色   | 级    | ≥3-4                       | 醋纤 4-5<br>棉 4-5<br>锦纶 4-5<br>聚酯 4-5<br>腈纶 4-5<br>羊毛 4-5 |            |                                                                                    |
|                | 碱性 | 变色   | 级    | ≥3-4                       | 4-5                                                     |            |                                                                                    |
|                |    | 沾色   | 级    | ≥3-4                       | 醋纤 4-5<br>棉 4-5<br>锦纶 4-5<br>聚酯 4-5<br>腈纶 4-5<br>羊毛 4-5 |            |                                                                                    |
| 耐摩擦色牢度         |    | 干摩   | 级    | ≥3-4                       | 4-5                                                     | 符合         | GB/T 3920-2008                                                                     |
|                |    | 湿摩   | 级    | ≥3                         | 4                                                       |            |                                                                                    |



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L3152



## 检测报告

防伪查询网址: www.qits.com.cn

防伪码: 4160290684

报告编号: DC26052833ZN0

第 4 页 共 6 页



防伪扫码查询

| 检测项目       |    | 单位    | 技术要求    | 检测结果                                                    | 判定  | 检测方法(参数说明)                               |
|------------|----|-------|---------|---------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 耐皂洗色牢度     | 变色 | 级     | ≥3-4    | 4-5                                                     | 符合  | GB/T 3921-2008 A(1)                      |
|            | 沾色 | 级     | ≥3-4    | 醋纤 4-5<br>棉 4-5<br>锦纶 4-5<br>聚酯 4-5<br>腈纶 4-5<br>羊毛 4-5 |     |                                          |
| 耐光色牢度      | 变色 | 级     | ≥4      | 4                                                       | 符合  | GB/T 8427-2008 方法 3, 参考 4 级蓝色羊毛标样        |
| 耐光、汗复合色牢度  | 酸性 | 级     | ≥3-4    | 4-5                                                     | 符合  | GB/T 14576-2009 4 级蓝色羊毛晒到变色灰色样卡 4-5 级    |
|            | 碱性 | 级     | ≥3-4    | 4-5                                                     |     |                                          |
| 起球         |    | 级     | ≥3-4    | 4                                                       | 符合  | GB/T 4802.1-2008 方法 E                    |
| 顶破强力       |    | N     | ≥250    | 614                                                     | 符合  | GB/T 19976-2005 钢球直径 38mm                |
| 燃烧性能       |    | ---   | ---     | 单位面积质量 > 90g/m², 免测                                     | --- | GB/T 14644-2014                          |
| 甲醛含量       |    | mg/kg | ≤75     | 未检出                                                     | 符合  | GB/T 2912.1-2009 检出限: 20mg/kg            |
| pH 值       |    | ---   | 4.0~8.5 | 5.3                                                     | 符合  | GB/T 7573-2009 KCL 萃取液                   |
| 异味         |    | ---   | 无异味     | 无异味                                                     | 符合  | GB 18401-2010 6.7                        |
| 可分解致癌芳香胺染料 |    | mg/kg | ≤20     | 未检出                                                     | 符合  | GB/T 17592-2024, GB/T 23344-2009 GC-MS 法 |

浙江恒祥检测技术服务有限公司 ZheJiang QIT Testing Technology Services Co.,Ltd

地址: 浙江省绍兴市柯桥区西环路 586 号科创大厦 1 幢第 10、13 层 Address:10/13 KeChuangBuild 1,No 586Xihuan Road,Keqiao,Shaoxing,Zhejiang  
Tel: +086-575-81169669 Http://www.qits.com.cn



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L3152

**QIT 恒祥检测**  
Quality Inspection & Testing Services

## 检测报告

防伪查询网址: www.qits.com.cn

防伪码: 4160290684

报告编号: DC26052833ZN0

第 5 页 共 6 页



防伪扫码查询

| 检测项目      |                                                                                                                                                                                                                            | 单位  | 技术要求   | 检测结果   | 判定 | 检测方法(参数说明)                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----|---------------------------------------------------------------|
| ✓ [B]针织裙子 |                                                                                                                                                                                                                            |     |        |        |    |                                                               |
| 纤维含量      | 里料                                                                                                                                                                                                                         | --- | 100% 棉 | 100% 棉 | 符合 | FZ/T 01057.2-2007,<br>FZ/T 01057.3-2007,<br>FZ/T 01057.4-2007 |
| 备注        | 可分解芳香胺染料致癌芳香胺具体物质及检出限见附页。<br>GB/T 8427-2008 标准已作废，仅限能力项目库范围内产品标准引用本标准及监督抽检时使用。<br>“未检出”表示小于方法检出限。<br>GB 31701-2015 标准规定，燃烧性能仅考核产品的外层面料；羊毛、腈纶、改性腈纶、锦纶、丙纶和聚酯纤维的纯纺织物，以及由这些纤维混纺的织物不考核；单位面积质量大于 90g/m²的织物不考核。<br>纤维含量测试部位由客户指定。 |     |        |        |    |                                                               |

===== 检测报告结束 =====

### 声明:

客户信息、样品信息由委托人提供并确认。  
检测结果仅对所检样品负责。  
检测报告不得部分复制。  
报告复印件未加盖“检验专用章”无效。  
报告涂改无效。  
本报告具有防伪二维码, 可通过其查询报告的真实性和符合性判定。  
除非委托人要求, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。  
若对结果有异议, 请在收到结果之日起十五日内向本公司提出。

浙江恒祥检测技术服务有限公司 ZheJiang QIT Testing Technology Services Co.,Ltd

地址: 浙江省绍兴市柯桥区西环路 586 号科创大厦 1 幢第 10、13 层 Address:10/13 KeChuangBuild 1,No 586Xihuan Road,Keqiao,Shaoxing,Zhejiang  
Tel: +086-575-81169669 Http://www.qits.com.cn



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L3152

**QIT 恒祥检测**  
Quality Inspection & Testing Services

# 检测报告

防伪查询网址: [www.qits.com.cn](http://www.qits.com.cn)

防伪码: 4160290684

报告编号: DC26052833ZN0

第 6 页 共 6 页



防伪扫码查询

## 附页:

可分解芳香胺染料

| 编号 | 名称                    | CAS 号    | 检出限    |
|----|-----------------------|----------|--------|
| 1  | 4-氨基联苯                | 92-67-1  | 5mg/kg |
| 2  | 联苯胺                   | 92-87-5  | 5mg/kg |
| 3  | 4-氯邻甲苯胺               | 95-69-2  | 5mg/kg |
| 4  | 2-萘胺                  | 91-59-8  | 5mg/kg |
| 5  | 邻氨基偶氮甲苯               | 97-56-3  | 5mg/kg |
| 6  | 5-硝基-邻甲苯胺             | 99-55-8  | 5mg/kg |
| 7  | 对氯苯胺                  | 106-47-8 | 5mg/kg |
| 8  | 2,4-二氨基苯甲醚            | 615-05-4 | 5mg/kg |
| 9  | 4,4'-二氨基二苯甲烷          | 101-77-9 | 5mg/kg |
| 10 | 3,3'-二氯联苯胺            | 91-94-1  | 5mg/kg |
| 11 | 3,3'-二甲氧基联苯胺          | 119-90-4 | 5mg/kg |
| 12 | 3,3'-二甲基联苯胺           | 119-93-7 | 5mg/kg |
| 13 | 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 | 838-88-0 | 5mg/kg |
| 14 | 2-甲氧基-5-甲基苯胺          | 120-71-8 | 5mg/kg |
| 15 | 4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)    | 101-14-4 | 5mg/kg |
| 16 | 4,4'-二氨基二苯醚           | 101-80-4 | 5mg/kg |
| 17 | 4,4'-二氨基二苯硫醚          | 139-65-1 | 5mg/kg |
| 18 | 邻甲苯胺                  | 95-53-4  | 5mg/kg |
| 19 | 2,4-二氨基甲苯             | 95-80-7  | 5mg/kg |
| 20 | 2,4,5-三甲基苯胺           | 137-17-7 | 5mg/kg |
| 21 | 邻氨基苯甲醚                | 90-04-0  | 5mg/kg |
| 22 | 4-氨基偶氮苯               | 60-09-03 | 5mg/kg |
| 23 | 2,4-二甲基苯胺             | 95-68-1  | 5mg/kg |
| 24 | 2,6-二甲基苯胺             | 87-62-7  | 5mg/kg |

浙江恒祥检测技术服务有限公司 ZheJiang QIT Testing Technology Services Co.,Ltd

地址: 浙江省绍兴市柯桥区西环路 586 号科创大厦 1 幢第 10、13 层 Address:10/13 KeChuangBuild 1,No 586Xihuan Road,Keqiao,Shaoxing,Zhejiang  
Tel: +086-575-81169669 [Http://www.qits.com.cn](http://www.qits.com.cn)