



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L3152

QIT 恒祥检测  
Quality Inspection & Testing Services

## 检测报告

防伪查询网址: www.qits.com.cn

防伪码: 1507012015

报告编号: DC26052834AN0

第 1 页 共 8 页



防伪扫码查询

|                 |                                                                                     |      |            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 客户信息<br>(委托人确认) | -委托单位 : 上海林蓄实业有限公司                                                                  |      |            |
|                 | -委托单位地址 : ---                                                                       |      |            |
| 样品信息<br>(委托人确认) | -样品名称 : 春秋季校服                                                                       |      |            |
|                 | -数量 : [A]2 套                                                                        |      |            |
|                 | -款号 : SJ-703/SJ-704 (运动装)                                                           |      |            |
|                 | -样品状态 : 未见明显异常                                                                      |      |            |
|                 | -标称成分 : 78%棉 22%聚酯纤维                                                                |      |            |
| 样品描述            | - [A]针织套装(上衣+裤子)                                                                    |      |            |
| 检验类型            | 委托检测                                                                                | 受理日期 | 2026-09-10 |
| 检测日期            | 2026-09-10 至 2026-09-12                                                             | 签发日期 | 2026-09-12 |
| 判定依据            | - GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 B 类<br>- GB/T 31888-2015 《中小学生校服》                |      |            |
| 样品呈现            |  |      |            |



批准 樊健

制单 董红

浙江恒祥检测技术有限公司 ZheJiang QIT Testing Technology Services Co.,Ltd

地址: 浙江省绍兴市柯桥区西环路 586 号科创大厦 1 幢第 10、13 层 Address:10/13 KeChuangBuild 1,No 586Xihuan Road,Keqiao,Shaoxing,Zhejiang  
Tel: +086-575-81169669 Http://www.qits.com.cn

# 检测报告

防伪查询网址: [www.qits.com.cn](http://www.qits.com.cn)  
防伪码: 1507012015

报告编号: DC26052834AN0

第 2 页 共 8 页



防伪扫码查询

| 检测项目                   | 技术要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 检测结果             | 判定 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| [上衣]                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |    |
| 附件锐利性(GB/T 31702-2015) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |    |
| 附件锐利性                  | 不应存在可触及的锐利边缘和锐利尖端                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 不存在可接触的锐利边缘和锐利尖端 | 符合 |
| 残留金属针(GB 31701-2015)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |    |
| 残留金属针                  | 纺织产品的包装中不应使用金属针等锐利物;<br>纺织产品上不允许残留金属针等锐利物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 纺织产品中未检出, 包装不存在  | 符合 |
| 绳带安全(GB 31701-2015)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |    |
| 绳带安全                   | 7 岁及以上儿童服装的绳带要求应符合以下要求: 1.头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端, 其他绳带不应有长度超过 75mm 的自由端。头部和颈部: 当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈, 当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过 150mm; 除肩带和颈带外, 其他绳带不应使用弹性绳带; 2.---; 3.固着在腰部的绳带, 从固着点伸出的长度不应超过 360mm; 4.短袖袖子平摊至最大尺寸时, 袖口处绳带的伸出长度不应超过 140mm; 5.除腰带外, 背部不应有绳带伸出或系着; 6.长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内; 7.长至臀围线以下的服装, 底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装, 底边处的绳带应该完全置于服装内; 8.除了第 1 项~第 7 项以外, 服装平摊至最大尺寸时, 伸出的绳带长度不应超过 140mm; 9.绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物; 10.两端固定且突出的绳圈的周长不应超过 75mm; 平贴在服装上的绳圈(例如, 串带)其两固定端的长度不应超 75mm。 | 绳带不存在            | 符合 |
| [裤子]                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |    |
| 附件锐利性(GB/T 31702-2015) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |    |
| 附件锐利性                  | 不应存在可触及的锐利边缘和锐利尖端                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 不存在可接触的锐利边缘和锐利尖端 | 符合 |

# 检测报告

防伪查询网址: www.qits.com.cn

防伪码: 1507012015

报告编号: DC26052834AN0

第 3 页 共 8 页



防伪扫码查询

## 残留金属针(GB 31701-2015)

残留金属针

纺织产品的包装中不应使用金属针等锐利物;  
纺织产品上不允许残留金属针等锐利物

纺织产品中未检  
出, 包装不存在

符合

## 绳带安全(GB 31701-2015)

绳带安全

7 岁及以上儿童服装的绳带要求应符合以下要求: 1.头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端, 其他绳带不应有长度超过 75mm 的自由端。头部和颈部: 当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈, 当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过 150mm; 除肩带和颈带外, 其他绳带不应使用弹性绳带; 2.---; 3.固着在腰部的绳带, 从固着点伸出的长度不应超过 360mm; 4.短袖袖子平摊至最大尺寸时, 袖口处绳带的伸出长度不应超过 140mm; 5.除腰带外, 背部不应有绳带伸出或系着; 6.长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内; 7.长至臀围线以下的服装, 底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装, 底边处的绳带应该完全置于服装内; 8.除了第 1 项~第 7 项以外, 服装平摊至最大尺寸时, 伸出的绳带长度不应超过 140mm; 9.绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物; 10.两端固定且突出的绳圈的周长不应超过 75mm; 平贴在服装上的绳圈(例如, 串带)其两固定端的长度不应超 75mm。

绳带不存在

符合

# 检测报告

防伪查询网址: www.qits.com.cn  
防伪码: 1507012015

报告编号: DC26052834AN0

第 4 页 共 8 页



防伪扫码查询

| 检测项目      |       | 单位   | 技术要求              | 检测结果                  | 判定                                                      | 检测方法(参数说明)                                                                          |
|-----------|-------|------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 纤维含量      | 藏青色面料 | ---  | 78% 棉<br>22% 聚酯纤维 | 79.2% 棉<br>20.8% 聚酯纤维 | 符合                                                      | FZ/T 01057.2-2007,<br>FZ/T 01057.3-2007,<br>FZ/T 01057.4-2007,<br>GB/T 2910.11-2024 |
|           | 米色面料  | ---  | 78% 棉<br>22% 聚酯纤维 | 78.1% 棉<br>21.9% 聚酯纤维 |                                                         | FZ/T 01057.2-2007,<br>FZ/T 01057.3-2007,<br>FZ/T 01057.4-2007,<br>GB/T 2910.11-2024 |
| [上衣]      |       |      |                   |                       |                                                         |                                                                                     |
| 接缝强力(水洗后) |       | ---  | ---               | 测试缝不存在，免测             | ---                                                     | GB/T 31888-2015<br>5.20；洗涤程序 5A，<br>1 次水洗，悬挂晾干                                      |
| [裤子]      |       |      |                   |                       |                                                         |                                                                                     |
| 接缝强力(水洗后) |       | 裤后裆缝 | N                 | ≥140                  | 280                                                     | 符合<br><br>GB/T 31888-2015<br>5.20；洗涤程序 5A，<br>1 次水洗，悬挂晾干                            |
| [藏青色面料]   |       |      |                   |                       |                                                         |                                                                                     |
| 耐汗渍色牢度    | 酸性    | 变色   | 级                 | ≥3-4                  | 4-5                                                     | 符合<br><br>GB/T 3922-2013                                                            |
|           |       | 沾色   | 级                 | ≥3-4                  | 醋纤 4-5<br>棉 4-5<br>锦纶 4-5<br>聚酯 4-5<br>腈纶 4-5<br>羊毛 4-5 |                                                                                     |
|           | 碱性    | 变色   | 级                 | ≥3-4                  | 4-5                                                     |                                                                                     |
|           |       | 沾色   | 级                 | ≥3-4                  | 醋纤 4-5<br>棉 4-5<br>锦纶 4-5<br>聚酯 4-5<br>腈纶 4-5<br>羊毛 4-5 |                                                                                     |
| 耐摩擦色牢度    |       | 干摩   | 级                 | ≥3-4                  | 4-5                                                     | 符合<br><br>GB/T 3920-2008                                                            |
|           |       | 湿摩   | 级                 | ≥3                    | 3                                                       |                                                                                     |

# 检测报告

防伪查询网址: [www.qits.com.cn](http://www.qits.com.cn)  
防伪码: 1507012015

报告编号: DC26052834AN0

第 5 页 共 8 页



防伪扫码查询

| 检测项目       |    | 单位    | 技术要求    | 检测结果                                                    | 判定  | 检测方法(参数说明)                               |
|------------|----|-------|---------|---------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 耐水色牢度      | 变色 | 级     | ≥3-4    | 4-5                                                     | 符合  | GB/T 5713-2013                           |
|            | 沾色 | 级     | ≥3-4    | 醋纤 4-5<br>棉 4-5<br>锦纶 4-5<br>聚酯 4-5<br>腈纶 4-5<br>羊毛 4-5 |     |                                          |
| 耐皂洗色牢度     | 变色 | 级     | ≥3-4    | 4-5                                                     | 符合  | GB/T 3921-2008<br>A(1)                   |
|            | 沾色 | 级     | ≥3-4    | 醋纤 4-5<br>棉 4-5<br>锦纶 4-5<br>聚酯 4-5<br>腈纶 4-5<br>羊毛 4-5 |     |                                          |
| 耐光色牢度      | 变色 | 级     | ≥4      | 4                                                       | 符合  | GB/T 8427-2008 方法 3, 参考 4 级蓝色羊毛标样        |
| 耐光、汗复合色牢度  | 酸性 | 级     | ---     | 4                                                       | --- | GB/T 14576-2009 4 级蓝色羊毛晒到变色灰色样卡 4-5 级    |
|            | 碱性 | 级     | ---     | 4                                                       |     |                                          |
| 起球         |    | 级     | ≥3-4    | 4                                                       | 符合  | GB/T 4802.1-2008 方法 E                    |
| 顶破强力       |    | N     | ≥250    | 736                                                     | 符合  | GB/T 19976-2005 钢球直径 38mm                |
| 燃烧性能       |    | ---   | ---     | 单位面积质量 > 90g/m <sup>2</sup> , 免测                        | --- | GB/T 14644-2014                          |
| 甲醛含量       |    | mg/kg | ≤75     | 未检出                                                     | 符合  | GB/T 2912.1-2009 检出限: 20mg/kg            |
| pH 值       |    | ---   | 4.0~8.5 | 6.2                                                     | 符合  | GB/T 7573-2009 KCL 萃取液                   |
| 异味         |    | ---   | 无异味     | 无异味                                                     | 符合  | GB 18401-2010 6.7                        |
| 可分解致癌芳香胺染料 |    | mg/kg | ≤20     | 未检出                                                     | 符合  | GB/T 17592-2024, GB/T 23344-2009 GC-MS 法 |

# 检测报告

防伪查询网址: www.qits.com.cn  
防伪码: 1507012015

报告编号: DC26052834AN0

第 6 页 共 8 页



防伪扫码查询

| 检测项目   |    | 单位 | 技术要求 | 检测结果                                                    | 判定 | 检测方法(参数说明)                        |
|--------|----|----|------|---------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|
| [米色面料] |    |    |      |                                                         |    |                                   |
| 耐水色牢度  | 变色 | 级  | ≥3-4 | 4-5                                                     | 符合 | GB/T 5713-2013                    |
|        | 沾色 | 级  | ≥3-4 | 醋纤 4-5<br>棉 4-5<br>锦纶 4-5<br>聚酯 4-5<br>腈纶 4-5<br>羊毛 4-5 |    |                                   |
| 耐汗渍色牢度 | 酸性 | 变色 | ≥3-4 | 4-5                                                     | 符合 | GB/T 3922-2013                    |
|        |    | 沾色 | ≥3-4 | 醋纤 4-5<br>棉 4-5<br>锦纶 4-5<br>聚酯 4-5<br>腈纶 4-5<br>羊毛 4-5 |    |                                   |
|        | 碱性 | 变色 | ≥3-4 | 4-5                                                     |    |                                   |
|        |    | 沾色 | ≥3-4 | 醋纤 4-5<br>棉 4-5<br>锦纶 4-5<br>聚酯 4-5<br>腈纶 4-5<br>羊毛 4-5 |    |                                   |
| 耐摩擦色牢度 | 干摩 | 级  | ≥3-4 | 4                                                       | 符合 | GB/T 3920-2008                    |
|        | 湿摩 | 级  | ≥3   | 4-5                                                     |    |                                   |
| 耐皂洗色牢度 | 变色 | 级  | ≥3-4 | 4-5                                                     | 符合 | GB/T 3921-2008<br>A(1)            |
|        | 沾色 | 级  | ≥3-4 | 醋纤 4-5<br>棉 4-5<br>锦纶 4-5<br>聚酯 4-5<br>腈纶 4-5<br>羊毛 4-5 |    |                                   |
| 耐光色牢度  | 变色 | 级  | ≥4   | 4                                                       | 符合 | GB/T 8427-2008 方法 3, 参考 4 级蓝色羊毛标样 |



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L3152



## 检测报告

防伪查询网址: www.qits.com.cn

防伪码: 1507012015

报告编号: DC26052834AN0

第 7 页 共 8 页



防伪扫码查询

| 检测项目       |                                                                                                                                                                                                                                                         | 单位    | 技术要求    | 检测结果              | 判定  | 检测方法(参数说明)                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|-----|------------------------------------------|
| 耐光、汗复合色牢度  | 酸性                                                                                                                                                                                                                                                      | 级     | ---     | 4-5               | --- | GB/T 14576-2009 4级蓝色羊毛晒到变色灰色样卡 4-5 级     |
|            | 碱性                                                                                                                                                                                                                                                      | 级     | ---     | 4-5               |     |                                          |
| 起球         |                                                                                                                                                                                                                                                         | 级     | ≥3-4    | 3-4               | 符合  | GB/T 4802.1-2008 方法 E                    |
| 顶破强力       |                                                                                                                                                                                                                                                         | N     | ≥250    | 1002              | 符合  | GB/T 19976-2005 钢球直径 38mm                |
| 燃烧性能       |                                                                                                                                                                                                                                                         | ---   | ---     | 单位面积质量>90g/m², 免测 | --- | GB/T 14644-2014                          |
| 甲醛含量       |                                                                                                                                                                                                                                                         | mg/kg | ---     | 未检出               | 符合  | GB/T 2912.1-2009 检出限: 20mg/kg            |
| pH 值       |                                                                                                                                                                                                                                                         | ---   | 4.0~8.5 | 6.3               | 符合  | GB/T 7573-2009 KCL 萃取液                   |
| 异味         |                                                                                                                                                                                                                                                         | ---   | 无异味     | 无异味               | 符合  | GB 18401-2010 6.7                        |
| 可分解致癌芳香胺染料 | 涂层+基布                                                                                                                                                                                                                                                   | mg/kg | ≤20     | 未检出               | 符合  | GB/T 17592-2024, GB/T 23344-2009 GC-MS 法 |
| 备注         | 可分解芳香胺染料致癌芳香胺具体物质及检出限见附页。<br>GB/T 8427-2008 标准已作废, 仅限能力项目库范围内产品标准引用本标准及监督抽检时使用。<br>“未检出”表示小于方法检出限。<br>GB/T 31888-2015 标准规定, 耐光、汗复合色牢度仅考核夏装。<br>GB 31701-2015 标准规定, 燃烧性能仅考核产品的外层面料; 羊毛、腈纶、改性腈纶、锦纶、丙纶和聚酯纤维的纯纺织物, 以及由这些纤维混纺的织物不考核; 单位面积质量大于 90g/m² 的织物不考核。 |       |         |                   |     |                                          |

===== 检测报告结束 =====

### 声明:

客户信息、样品信息由委托人提供并确认。  
检测结果仅对所检样品负责。  
检测报告不得部分复制。  
报告复印件未加盖“检验专用章”无效。  
报告涂改无效。  
本报告具有防伪二维码, 可通过其查询报告的真实性。  
除非委托人要求, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。  
若对结果有异议, 请在收到结果之日起十五日内向本公司提出。

浙江恒祥检测技术服务有限公司 ZheJiang QIT Testing Technology Services Co.,Ltd

地址: 浙江省绍兴市柯桥区西环路 586 号科创大厦 1 幢第 10、13 层 Address:10/13 KeChuangBuild 1,No 586Xihuan Road,Keqiao,Shaoxing,Zhejiang  
Tel: +086-575-81169669 Http://www.qits.com.cn



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L3152

**QIT 恒祥检测**  
Quality Inspection & Testing Services

## 检测报告

防伪查询网址: [www.qits.com.cn](http://www.qits.com.cn)

防伪码: 1507012015

报告编号: DC26052834AN0

第 8 页 共 8 页



防伪扫码查询

### 附页:

可分解芳香胺染料

| 编号 | 名称                    | CAS 号    | 检出限    |
|----|-----------------------|----------|--------|
| 1  | 4-氨基联苯                | 92-67-1  | 5mg/kg |
| 2  | 联苯胺                   | 92-87-5  | 5mg/kg |
| 3  | 4-氯邻甲苯胺               | 95-69-2  | 5mg/kg |
| 4  | 2-萘胺                  | 91-59-8  | 5mg/kg |
| 5  | 邻氨基偶氮甲苯               | 97-56-3  | 5mg/kg |
| 6  | 5-硝基-邻甲苯胺             | 99-55-8  | 5mg/kg |
| 7  | 对氯苯胺                  | 106-47-8 | 5mg/kg |
| 8  | 2,4-二氨基苯甲醚            | 615-05-4 | 5mg/kg |
| 9  | 4,4'-二氨基二苯甲烷          | 101-77-9 | 5mg/kg |
| 10 | 3,3'-二氯联苯胺            | 91-94-1  | 5mg/kg |
| 11 | 3,3'-二甲氧基联苯胺          | 119-90-4 | 5mg/kg |
| 12 | 3,3'-二甲基联苯胺           | 119-93-7 | 5mg/kg |
| 13 | 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 | 838-88-0 | 5mg/kg |
| 14 | 2-甲氧基-5-甲基苯胺          | 120-71-8 | 5mg/kg |
| 15 | 4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)    | 101-14-4 | 5mg/kg |
| 16 | 4,4'-二氨基二苯醚           | 101-80-4 | 5mg/kg |
| 17 | 4,4'-二氨基二苯硫醚          | 139-65-1 | 5mg/kg |
| 18 | 邻甲苯胺                  | 95-53-4  | 5mg/kg |
| 19 | 2,4-二氨基甲苯             | 95-80-7  | 5mg/kg |
| 20 | 2,4,5-三甲基苯胺           | 137-17-7 | 5mg/kg |
| 21 | 邻氨基苯甲醚                | 90-04-0  | 5mg/kg |
| 22 | 4-氨基偶氮苯               | 60-09-03 | 5mg/kg |
| 23 | 2,4-二甲基苯胺             | 95-68-1  | 5mg/kg |
| 24 | 2,6-二甲基苯胺             | 87-62-7  | 5mg/kg |

浙江恒祥检测技术服务有限公司 ZheJiang QIT Testing Technology Services Co.,Ltd

地址: 浙江省绍兴市柯桥区西环路 586 号科创大厦 1 幢第 10、13 层 Address:10/13 KeChuangBuild 1,No 586Xihuan Road,Keqiao,Shaoxing,Zhejiang  
Tel: +086-575-81169669 [Http://www.qits.com.cn](http://www.qits.com.cn)